

JETZT NOCH BESSER – DIE NEUE GENERATION:

STRUKTUREFFEKT- PASTEN 39 010

Die neue Generation der Struktureffektpasten von Votteler ist da und veredelt z.B. Küchen-

oder Büromöbeloberflächen durch eine elegante Optik und interessanten Griff.

Mit ihren ausgesucht hochwertigen Strukturgebern sind sie leicht in gebräuchliche Lacksysteme auf Lösemittelbasis einzurühren.

Staubeinfall, Schleif-

spuren oder geringe Unebenheiten im Untergrund gehören endlich der Vergangenheit an.

Die Effektpaste in den Feinheiten fein, mittel und grob kann farblosen bzw. pigmentierten Systemen zugegeben werden.



unterschiedliche Feinheiten



Erhöhung der Kratzbeständigkeit



elegante Optik, interessanter Griff



hervorragende Abdeckung von Untergrundmängeln



grober Schliff möglich



einsetzbar in allen PURIDUR®-Systemen



Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Str. 97/102
D-70825 Korntal-Münchingen
Postanschrift:
D-70822 Korntal-Münchingen
Telefon 07 11/98 04-5
Telefax 07 11/98 04-642
eMail d.info@votteler.com

Votteler Lacktechnik GmbH

Malvenstr. 7
A-4600 Wels
Telefon 0 72 42/7 59-0
Telefax 0 72 42/7 59-113
eMail at.info@votteler.com

Votteler AG Lackfabrik

Wiler Str. 3
CH-9536 Schwarzenbach/SG
Telefon 0 71/929 52 82
Telefax 0 71/929 52 84
eMail ch.info@votteler.com

www.votteler.com

Unsere Angaben, die Anregungen für mögliche Anwendungen vermitteln sollen, wurden auf der Basis praktischer Erfahrungen und Versuche zusammengestellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und erfolgen ohne Gewähr.

STRUKTUREFFEKTPASTEN 39 010

1. Arbeitsweise

Träger:	gefüllerte oder folierte Platte
Schliff:	Körnung 240 - 320
Spritzen:	1x PURIDUR®-Multimax 33 600-5-pigmentiert + PURIDUR®-Härter 38 080-0-0000 Mischungsverhältnis 100:20 + 10 - 20% Struktureffektpaste 39 010-0- *

2. Arbeitsweise

Träger:	gefüllerte oder folierte Platte
Schliff:	Körnung 240 - 320
Spritzen:	1x PURIDUR®-Lack 33 080-5-pigmentiert + PURIDUR®-Härter 38 080-0-0000 Mischungsverhältnis 100:10
Trocknung:	mind. 1 Std. bei 20-23 °C/50-60% rel. Luftfeuchtigkeit
	1x PURIDUR®-Lack 33 080-3/5/7-0000 + PURIDUR®-Härter 38 080-0-0000 Mischungsverhältnis 100:10 + 10 - 20% Struktureffektpaste 39 010-0- *

- * 0020 = fein
- 0030 = mittel
- 0040 = grob